

■ Tanımı

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, elyaf katkılı, su geçirimsiz ince yapısal tamir ve bitirme harcı.

■ Avantajları

- Yüksek aderanslı ve geçirimsiz bir tabaka.
- Yapısal tamir harcı ile tamir edilmiş yüzeylere uygun bitirme harcı.
- Geniş alanlarda pürüzsüz, kesintisiz ve kolay uygulama.
- Tiksotropik özellik.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, duvar ve tavanlarında geçirimsiz ve yüksek mukavemetli beton tamir ve bitirme harcı olarak kullanılır. Ayrıca endüstriyel tesislerde epoksi boya öncesi düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan;
 - Brüt beton,
 - Çimento bazlı sıvalar.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Alçı, eski boyalı yüzey, gazbeton, taş ve taş duvar üzerine uygulanmaz.
- İçi boş tuğla yüzeylere uygulanmaz.

■ Uygulama özellikleri

- Kullanılabilme süresi: yaklaşık 25 dk.
- Uygulama kat kalınlığı: Min.1 mm.
Max.10 mm.
- Katlar arası beklenmesi gereken süre: 3 saat.
- Servise açılma süresi: 24 saat.
- Tam kürlenme süresi: 28 gün.

■ Performans

- Basınç dayanımı: >25 N/mm² (28 gün sonra),
- Yarışma dayanımı: >1.5 N/mm² (28 gün sonra),
- Eğilme dayanımı: >6 N/mm² (28 gün sonra),
 - EN 1504-3 standardı / R3 sınıfına uygundur.

■ Referans standartları

- Bayındırlık Poz. No: 04.613/3a

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası olmalıdır.
- Kuvvetli rüzgar ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.rep FN**'ye ortalama 5,50-6 lt temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.rep FN**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika bekletilmelidir.
- **weber.rep FN**, çelik mala ile yüzeye uygulanır. Sertleşmekte olan harca su ilave edilmemelidir.
- Kurumaya başladığında plastik mala veya nemli sünger ile yüzeyde düzeltme yapılabilir.

■ Tüketim

1,80 kg/m² (1 mm kat kalınlığı için).

■ Ambalaj

25 kg'lık kraft torba.
(palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

■ Renk

Gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, perdah malası, çelik tel fırça.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

