

weber.prim C 300

Silan/siloksan emülsiyon esaslı dış cephe astarı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 08.10.2020
Revizyon No: 001

Tanımı

Silan/siloksan emülsiyon esaslı kullanıma hazır dış cephe astarı.

Avantajları

- Alkali ve tuz etkisine karşı dayanıklıdır.
- Eski yüzeylerin güçlendirilmesi ve hazırlanmasına olanak sağlar.

Kullanım alanları

Yapıların dış cephelerinde özellikle eski ve tozuyan yüzeylerde, tozmayı engellemek ve aderası artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK**, **weber.tec RM** veya **weber.tex organic paste** uygulanmış),
- Gazbeton (gazbeton sıvası uygulanmış),
- Eski yüzeyler için Problem/Çözüm Önerileri bölümünü inceleyebilirsiniz.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

- weber.prim C 300**, inceltmeden, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Seçilen son kat boya veya kaplamaya ait astarın uygulamasına, **weber.prim C 300** uygulamasından en az 6 saat sonra başlanmalıdır.

Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça.

Tüketim

12-14 m² / l, (iki kat için).

*Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir. Tüketim miktarı uygulamanın yapıldığı hava koşullarına, uygulama yüzeyine ve yüzeyin emiciliğine, kullanılan rulo tipine göre değişkenlik gösterebilir.

Teknik bilgiler

ÜRÜN	weber.prim C 300
Ürün yapısı	Sıvı
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arası
Kuruma süresi	minimum 6 saat
Renk	Şeffaf

Uyarılar ve öneriler

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Depolama

Ambalaj	• 15 l'lik kovada
Raf Ömrü	• Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

