

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, tavan boyası

### ■ Referans standartları

- TS 5808
- G İşaretleme
- Bayındırlık Poz. No: 04.524/01

### ■ Avantajları

- Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzeyle nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

### ■ Kullanım alanları

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.



### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar,
  - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış)
  - Alçı sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
  - Gazbeton (gazbeton sıvası veya **weber.tec RM** uygulanmış),
  - Eski boyalı yüzeylerde,
  - Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat **weber.prim art** ile inceltmeden astarlanmalı ve **weber.art tavan** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.

### ■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.art tavan** fırça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için % 30 oranında su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- **weber.art tavan** posteki rulo ve fırça ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça.

### ■ Tüketim

350 gr/m<sup>2</sup>, (iki kat için).

### ■ Teknik bilgiler

ÜRÜN	weber.art tavan
Ürün yapısı	Sıvı
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arası
Kuruma süresi	6-24 saat
Renk	Beyaz
Yoğunluk	~ 1,79 gr/cm <sup>3</sup>
PERFORMANS	
Yaş ovma direnci	Sınıf 5
Örtme gücü	Sınıf 1 (4,5 m <sup>2</sup> /l)
Tane büyüklüğü	İnce
Parlaklık	Yarı mat

### ■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle kireç ve benzeri yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

### ■ Depolama

Ambalaj	<ul style="list-style-type: none"><li>• 17,5 kg</li><li>• 10 kg;</li><li>• 3,5 kg</li></ul>
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.</li><li>• Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.</li></ul>

## ■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

## YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

*Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmır.  
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından  
Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.*



**Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.**  
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

