

weber 20 extra

Su geçirimsizlik artırıcı harç katkısı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 02.12.2019
Revizyon No: 004

■ Tanımı

Şantiyelerde üretilen siva, şap, beton ve benzeri harçların mukavemet değerlerini ve uygulama özelliklerini iyileştiren su geçirimsizlik artırıcı harç katkısı

■ Referans standartları

Bayındırlık Poz No: (Eski 04.613/A)

■ Avantajları

- Kullanıma hazır ve pratik
- Harcın su geçirimsizliğini artırma
- Harcın performans dayanımlarını iyileştirme

■ Kullanım alanları

Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların beton, siva ve şaplarında kullanılır.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Karışımda kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.

■ Uygulama

- **weber 20 extra** kullanılmadan önce çalkalanmalıdır.
- **weber 20 extra** temiz karışım suyuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.
- Uygulama alanına ve kumun ıslaklığına bağlı olarak özel durumlarda **weber 20 extra**'nın suya oranı artırılmalıdır.
- Hazırlanan **weber 20 extra**'lı karışım, kuru karışıma ilave edilmelidir.

■ Uygulama sınırı

- Hazırlanan harca kireç ilave edilmemelidir.

■ Tüketim

Çimento ağırlığının %0,6'sı kadar (100 kg çimento için 0,6 litre)

Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir. Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

■ Depolama

Ambalaj	5 litre ve 20 litre plastik bidon
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Kuru ve serin ortamlarda, 5-35°C aralığında, orijinal ambalajında, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.• Ambalajlar dondan korunmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

