

weber.floor 4032

Kendiliğinden yayılan, çok hızlı kuruyabilen tesviye şapı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 10.02.2020
Revizyon No: 004

■ Tanımı

1-10 mm arasında uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen, çok hızlı kuruyan tesviye şapı.

■ Referans standartları

TS EN 13813
EMICODE EC1 Plus
Bayındırlık Poz No: 10.300.2074 (Eski: 04.379/D04)

■ Avantajları

- Ortalama 1 saatte birçok zemin kaplaması uygulanabilir
- Ortalama 12 saatte ahşap ve lamine parke uygulanabilir
- Tamamen pürüzsüz bir yüzey sağlar
- Çatlama ve kabarma yapmaz
- Yüksek hızda yayılım gösterir
- Pompa ile uygulanabilir

■ Kullanım alanları

Aynı gün içerisinde tesviye ve uygulama yüzeyi oluşturulması gereken tüm konut ve ticari alanlar için uygundur.

weber.floor 4032 el veya mikser pompa ile uygulanarak kısa bir süre içinde tüm popüler zemin kaplama malzemeleri için sağlıklı bir yüzey oluşturur.



■ Uygulama yüzeyleri

- İç mekan zeminlerde;
- Çimento bazlı şap,
 - Beton döşeme,
 - Prefabrik beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
- Varsa bölgesel bozukluklar **weber.rep** tamir harçları ile tamir edilmelidir.
- Yüzey **weber.floor 4032** uygulamasından en az 30 dakika önce inceltmeden **weber.prim FP-A** ile astarlanmalıdır.

■ Uygulama koşulları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.floor 4032**'ye ortalama 6,25 litre temiz su ilave edilmelidir. **weber.floor 4032** düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç zemine boşaltılmalı ve yüzeyindeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir.
- **weber.floor 4032** kendiliğinden yayılır. Kalınlık bir mala ile ayarlanmalıdır.
- Mikser pompa ile uygulama yapılmaktaysa, malzemenin beraber yayılımını bozmamak için çalışılan alanın genişliği 6 metreyi geçmemelidir.
- Yayılan malzeme gerekiyorsa kirpi rulo ile düzleştirilmelidir.

■ Uygulama aletleri

Çelik mala, el mikseri, kirpi rulo, mikser pompa

■ Tüketim

Yaklaşık 1,50 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

■ Uyarılar ve öneriler

- Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
- Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
- Uygulanacak son kat kaplamanın kalınlığına uygun profil kullanılmalıdır.
- Yabancı madde eklenmemelidir.
- Dayanaksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.
- Dış mekan zeminlerinde ve endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
- Son kat olarak bırakılmaz.
- Tamir gerektiren eski yüzeylerde ve ahşap zeminlerde uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.

■ Teknik bilgiler

ÜRÜN	weber.floor 4032
Ürün yapısı	Toz
Renk	Gri
Karışım oranı	25 : 6,25 (weber.floor 4032 : su)
Harcın kullanım süresi	15-25 dakika (%65 R.H.)
Zeminin yaya trafiğine açılması için gerekli süre	50-60 dakika
Uygulama kalınlığı	1-10 mm (orta yoğunlukta yaya trafiğine maruz zeminler) 3-10 mm (yüksek yoğunlukta yaya trafiğine maruz zeminler)
Harcın yayılma oranı	260 mm (weber standard yayılma halkası 68x35 mm)
PERFORMANS	
Basınç mukavemeti	≥35 N/mm ²
Eğilme mukavemeti	≥7 N/mm ²

Son kat kaplama için beklenilmesi gereken süre	
Seramik	50-60 dakika
PVC, linolyum	50-60 dakika
Halı, tekstil	50-60 dakika
Parke	12 saat

■ Depolama

Ambalaj	25 kg kraft torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz, direkt güneş ışığına maruz kalmayan ve kuru ortamlarda, ortam sıcaklığı gözetildiğinde üretim tarihinden itibaren 6 aydır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.• Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tn.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

