

weber.prim FP-A

Kullanıma hazır, tek bileşenli zemin astarı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme: 10.02.2020

Revizyon No: 002

■ Tanımı

Emici zeminler ve tesviye şapı uygulamaları öncesinde kullanılmak için stiren/akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz, kullanıma hazır, tek bileşenli zemin astarı.

■ Avantajları

- Yüksek aderans sağlar
- Hızlı priz alır
- Yüksek alkali dayanımı sağlar
- Kolay uygulanır

■ Kullanım alanları

Yapıların özellikle emiciliği yüksek zeminlerinde, zemin tesviye şapı ve benzeri çimento esaslı kaplamalarda;

- Aderansı artırmak
- Yayılımı hızlandırmak
- Uygulama yüzeyinin hızlı su emmesinden kaynaklanan çatlakları önlemek
- Hava kabarcıklarını engellemek amacıyla kullanılır.



■ Uygulama yüzeyleri

- İç mekan zeminlerde;
- Çimento bazlı şaplar,
 - Tesviye şapları,
 - Beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Dayanaksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ ve çimento artıkları temizlenmelidir.
- Yüzey tozdan arındırılmalıdır.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Yüzey sıcaklığı +5°nin altında olmamalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim FP-A** kullanıma hazır bir astardır. Uygulamaya geçilmeden kesinlikle inceltmeden karıştırılarak rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Astarlama tüm yüzeye homojen bir şekilde yapılmalıdır.
- Astarın beyaz rengi priz aldıkça şeffaflaşacaktır.
- Ortam ve yüzey sıcaklığı, yüzeyin durumuna bağlı olarak tesviye şapı uygulamasına **weber.prim FP-A** uygulamasından yaklaşık 1 saat sonra başlanmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Uygulama aletleri

Rulo, fırça

■ Tüketim

Ortalama 0,14-0,18 l/m² (uygulama yüzeyine bağlı olarak)

■ Depolama

Ambalaj	5 ve 20 litre plastik bidon
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Kuru ve serin ortamlarda +5°C ile +25°C arasında, ambalajın açığı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.• Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.t.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

