

weber.tec RM

Elastik tesviye macunu

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 02.12.2019
Revizyon No: 002

■ Tanımı

Akrilik esaslı, mineral katkı, çimento ve alçı uyumlu çalışabilen elastik tesviye macunu.

■ Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama
- Çimento katılarak kullanıldığında beton ve siva gibi yüzeylere uyumu nedeni ile mükemmel bir aderans sağlar
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur
- Cephelerde oluşan kılcal çatlakların yüzeye yansımalarını ve su sızmasını önler
- Elastiktir

■ Kullanım alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde duvar ve tavanda, çatlak ve kusurların tamirinde ve yeni yüzey tesviyesinde çimento veya alçı ilave edilerek tesviye macunu olarak kullanılır.



■ Uygulama yüzeyleri

Dış cephelerde;

- Çimento bazlı siva,
- Brüt beton,
- Betopan,
- Hafif beton,

İç cephelerde;

- Dış cepheler için geçerli olan tüm yüzeyler,
- Gazbeton,
- Alçı siva, alçı blok ve alçı levha (alçı ile karıştırılarak),

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Son kat uygulama seçenekleri

weber.tec RM ile hazırlanan tesviye harcı son kat olarak bırakılabilir.

weber.tec RM uygulanmış yüzeylere son kat olarak;

Dış cephelerde;

- Hazır renkli sıvalar, dış cephe kaplamaları ve boyaları uygulanabilir.

İç cephelerde;

- Dış cephelerde geçerli olan tüm kaplamalar ve duvar kağıdı uygulanabilir.
- 3 mm'den kalın uygulanmış **weber.tec RM** üzerine **weber.kol fix** ile seramik uygulanabilir.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru ve kalıp yağlarından arındırılmış olmalıdır.
- Gerekli takdirde yüzey çelik tel fırça ile temizlenmeli, sıcak ve kuru ortamlarda nemlendirilmelidir.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

Çimento ile karıştırıldığında;

- 0,4 ila 0,7 hacim çimentoya 1 hacim **weber.tec RM** veya 0,3 ila 0,5 kg çimentoya 1 kg **weber.tec RM**;

Alçı ile karıştırıldığında;

- 0,2 ila 0,6 hacim alçıya 1 hacim **weber.tec RM** veya 0,1 ila 0,3 kg alçıya 1 kg **weber.tec RM** eklenmelidir.
- Belirtilen karışım oranlarına kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- **weber.tec RM** mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- **weber.tec RM** çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanarak yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, mala, çelik mala, çelik tel fırça

■ Tüketim

Çimento ile karıştırıldığında;

1,0-1,2 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

Alçı ile karıştırıldığında;

0,8-1,0 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec RM** dış cephelerde alçı ile karıştırılarak uygulanmamalıdır.
- Yüzeye bağlı olarak gri veya beyaz çimento ilave edilebilir.
- **weber.tec RM** üzerine hidrolik bağlayıcı harç uygulanmaz.
- **weber.tec RM** üzerine çimento bazlı boya uygulanmaz.
- Sentetik esaslı boya uygulanmış bir yüzeyde uygulanacak ise çimento veya alçı ile karıştırılmamalıdır (**weber.tec RM** katkısız kullanılmalıdır).

■ Teknik bilgiler

ÜRÜN	weber.tec RM
Ürün yapısı	Akrilik
Renk	Beyaz
Harcın kullanılabilme süresi	2 saat (çimento ile karıştırıldığında) 30 dakika (alçı ile karıştırıldığında)
Çimentolu karışım uygulamasında katlar arasında beklenilmesi gereken süre	Min. 4 saat (her 1 mm'lik kalınlık için)
Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre (her 2 mm'lik kalınlık için)	3 gün (çimento ile karıştırıldığında) 2 gün (alçı ile karıştırıldığında)
Uygulama kalınlığı	1-5 mm (çimento ile karıştırıldığında) 1-50 mm (alçı ile karıştırıldığında, iç cephelerde)

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

■ Depolama

Ambalaj	25 kg plastik kova
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.• Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tn.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

