

weber easy work

İşlenebilirliği artıran harç katkısı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 02.12.2019
Revizyon No: 002

■ Tanımı

Şantiyelerde üretilen siva, şap ve benzeri harçların işlenebilirlik (uygulama) özelliğini iyileştiren hava sürükleyici katkı.

■ Referans standartları

Bayındırlık Poz No: (Eski 04.379/A04)

■ Avantajları

- Kullanıma hazır ve pratik
- Donma direncini arttırma
- Harç zayıflığını azaltma

■ Kullanım alanları

Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların siva ve şaplarında kullanılır.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Karışımda kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.

■ Uygulama

- **weber easy work** kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- **weber easy work**, temiz karışım suyuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan **weber easy work** karışımı kuru karışıma ilave edilmelidir.
- Karıştırma işleminin elle yapılacağı durumlarda katkı miktarı artırılmalıdır.

■ Tüketim

Çimento ağırlığının %0,5'i kadar (100 kg çimento için 0,5 litre)

Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir. Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

■ Depolama

Ambalaj	20 litre plastik bidon
Renk	Kahverengi
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ve serin ortamlarda, +5°C ile +35°C arasında muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.t.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

