

# weberjoint DÇM

## Çimento esaslı, ince derzler için derz dolgu harcı

Teknik Bilgi Föyü  
Düzenleme: 18.09.2021  
Revizyon No: 005

### ■ Tanımı

Çimento esaslı, ince derzler için derz dolgu harcı.

### ■ Referans standartları

- TS EN 13888/CG1
- G İşaretlemesi
- Bayındırlık Poz No:10.300.2231

### ■ Avantajları

- 6 mm'ye kadar genişliğindeki derzlerde güvenli uygulama.
- Kolay uygulama ve kolay silinebilme

### ■ Kullanım alanları

- Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç mekan duvar ve zemin,
- Dış mekan zemin
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Yüzey Hazırlığı

- Homojen bir kuruma sağlayabilmek için, derz uygulamasından önce derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmelidir.
- Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak (ısınmış) yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Uygulama

- **weberjoint DÇM** ortalama 5,6-6,8 litre kadar su ile 20 kg'lık **weberjoint DÇM** tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.
- **weberjoint DÇM** 10 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karıştırılmalıdır.
- Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derzer yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.

- Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.
- Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.
- Yüzey düzleştirme ve temizleme işlemi kuru bir bez yardımıyla **weberjoint DÇM** yaşı iken yapılmalıdır.

### ■ Uygulama aletleri

El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas, sünger, fırça.

### ■ Tüketim

		Derz Genişliği			
seramik boyut	seramik derinlik	2 mm (gr./m <sup>2</sup> )	3mm (gr./m <sup>2</sup> )	4 mm (gr./m <sup>2</sup> )	gr./m <sup>2</sup> (gr./m <sup>2</sup> )
10X10	6 mm	370	560	740	110
20x20	8 mm	250	375	500	750
25x40	8 mm	165	250	330	500
33x33	8 mm	150	225	300	450
60x60	10 mm	110	165	220	330
60x120	10 mm	75	110	145	220

### ■ Uyarılar ve Öneriler

- Yüksek basınç (> 100 bar) ve kimyasallara maruz kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz.
- Yüzme havuzlarında uygulanmaz.
- Yerden ısıtmalı döşemeler gibi deformasyona müsait zeminlerde uygulanmaz (**weberjoint flex** kullanılmalıdır).
- İklimsel değişikliklere ve zor koşullara maruz kalan yüzeylerde(teras ,balkon vb.) uygulanmaz.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

**weber**  
SAINT-GOBAIN

## ■ Teknik bilgiler

ÜRÜN	weberjoint DÇM
Ürün yapısı	Toz
Renk	Beyaz ve Gri
Ambalaj	20 kg kraft torba
Uygulama Özellikleri	
Kullanılma süresi	Max. 1 saat
Tamamen sertleşme süresi	12 saat
Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre	24-48 saat
Performans	
Aşınma dayanımı	≤ 2000 mm <sup>3</sup>
Eğilme dayanımı	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Basınç dayanımı	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Büzülme	≤ 3 mm/m
Su absorpsiyonu(30 dk sonra)	≤ 5 g.
Su absorpsiyonu(240 dk sonra)	≤ 10 g.

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

## ■ Depolama

Ambalaj	• Net 20 kg'lık torbada, (palette 80 adet, 1600 kg). / 107x107 cm.
Raf Ömrü	• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

## ■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

## YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.