

weberfloor LVL 1010

Kendiliğinden yayılan tesviye şapı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme: 17.09.2024

Revizyon No: 001

■ Tanımı

1-10 mm arasında uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen tesviye şapı.

■ Referans standartları

TS EN 13813

EMICODE ECI Plus

Bayındırlık Poz No: 10.300.2074 (Eski: 04.379/D04)

■ Avantajları

- 1-10 mm arasındaki bozuklukların tesviyesi için uygundur
- Kendiliğinden yayılarak düzgün bir yüzey oluşturur
- Çatlama ve kabarma yapmaz

■ Kullanım alanları

Tüm yapıların iç zeminlerinde son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.



■ Uygulama yüzeyleri

İç mekan zeminlerde;

- Çimento bazlı şap,
- Beton döşeme,
- Prefabrike beton,
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde şap üzerine,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır.
- Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
- Varsa bölgesel bozukluklar **weberep grubu yapısal tamir harçları** ile onarılmalıdır.
- Yüzey **weberfloor LVL 1010** uygulamasından en az 30 dakika önce inceltirmeden **weberprim FP-A** ile astarlanmalıdır.

■ Uygulama koşulları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weberfloor LVL 1010**'a ortalama 5 litre temiz su ilave edilmelidir. **weberfloor LVL 1010** düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvamda gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç zemine boşaltılmalı ve yüzeyindeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir.
- weberfloor LVL 1010** kendiliğinden yayılır. Kalınlığı bir mala ile ayarlanmalıdır.
- Yayılan malzeme gerekiyorsa kirpi rulo ile düzleştirilmelidir.
- weberfloor LVL 1010** uygulanmış zeminlerde son kat olarak; yapıştırılarak uygulanan laminant, seramik, halı, PVC kaplamalar uygulanabilir.

■ Uygulama aletleri

Çelik mala, el mikseri, kirpi rulo

■ Tüketim

1,5-1,8 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

■ Uyarılar ve öneriler

- Sürekli ıslak veya rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.
- Dayanaksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.
- Dış mekanlarda ve endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
- Ahşap döşemeler üzerinde uygulanmaz.
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde sistemin üzeri mutlaka şap ile kapatılmış olmalıdır.
- Son kat olarak bırakılmaz.
- Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
- Uygulanacak son kat kaplamanın kalınlığına uygun profil kullanılmalıdır.
- Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
- Su oranlarına riayet edilmelidir.
- Yabancı madde eklenmemelidir.
- Duvar kenarları, kapı önleri gibi alanlar profil veya bantlarla kapatılmalıdır.

■ Teknik bilgiler

ÜRÜN	weberfloor LVL 1010
Ürün yapısı	Toz
Renk	Gri
Harç yoğunluğu	2,0-2,2 gr/mm ³
Karışım oranı	25 : 5 (weberfloor LVL 1010 : su)
Harcın kendiliğinden yayılma süresi	15 dakika
Zeminin yaya trafiğine açılması için gerekli süre	6-8 saat
Uygulama kalınlığı	1-10 mm (orta yoğunlukta yaya trafiğine maruz zeminler) 3-10 mm (yüksek yoğunlukta yaya trafiğine maruz zeminler)
Harcın yayılma oranı	240-280 mm (weber standard yayılma halkası 68x35 mm)
PERFORMANS	
Basınç mukavemeti	≥20 N/mm ²
Eğilme mukavemeti	≥6 N/mm ²

Son kat kaplama için beklenilmesi gereken süre		
Uygulama kalınlığı	5 mm	10 mm
Seramik, mermer	24 saat	48 saat
PVC, linolyum, halı	48 saat	72 saat
Karo halı	48 saat	72 saat
Parke	48 saat	96 saat

■ Depolama

Ambalaj	25 kg kraft torba
Renk	Gri
Raf Ömrü	- Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. - Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. - Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgisi, imha ve/veya atık yönetimiyle ilgili bilgiler için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da trweber'den ulaşabilirsiniz.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.