

weberdry shock stop

*Çimento esaslı, toz halinde uygulanan,
şok priz alan su tıkkama harcı*



- Saniyeler içerisinde çok hızlı priz alma
- Aktif su sızıntılarında kullanım
- Rötresiz priz alma özelliği
- Klorid içermediğinden donatıda korozyona sebep olmaz

weberdry shock stop

Tanımı

Çimento esaslı, toz halinde uygulanan, klorid içermeyen, şok priz alan su tıka harcı.

Uygulama alanı

Temellerde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, asansör boşluklarında, havuzlarda, su depolarında, beton borularda ve diğer tüm benzer alanlardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya sızıntı halinde gelen suyu çok kısa zamanda kesmek amacıyla kullanılır.

Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekan;

- Çimento bazlı yüzeyler,
- Brüt beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uyarılar ve öneriler

- Direkt tuğla, gazbeton ve zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz.
- Hareket etmeye müsait veya genel çatlak olan yüzeylerde uygulanmaz.

Teknik bilgiler

Ürün	weberdry shock stop
Ürün yapısı	Toz
Renk	Gri
Ambalaj	5 kg ve 15 kg plastik kova
Tüketim	Yüzeye bağlı değişken
Yoğunluk	1,07±0,10 g/cm ³
Priz süresi	Su ile temas ettiği noktalarda 2-3 saniye



Tıkaç Harcı



Çok hızlı priz alma

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Toz, yağ, boya vb. kalıntılar uygulama yapılacak zeminden tel fırça ile iyice temizlenmelidir.
- Akıntı olan delik, su basıncını azaltmak amacıyla minimum 3x3 cm boyutunda açılmalıdır. Derinlik genişlik oranının 2/1 olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır.

Uygulama

- Uygulamaya başlamadan önce mutlaka lastik eldiven giyilmelidir.
- Eldivenle avuca alınan bir miktar toz, su sızıntısının olduğu noktaya tek hamlede bastırılmalıdır.
- **weberdry shock stop** prizini tamamlayana ve su sızıntısı kesilene kadar bu şekilde bastırmaya devam edilmelidir.
- **weberdry shock stop** sertleştikten sonra tel fırça ile yüzey tesviyesi yapılarak bir sonraki uygulamaya geçilebilir.
- **weberdry shock stop** üzerine weber su yalıtım sistemleri uygulanarak kalıcı su yalıtımı sağlanabilir.



SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİM.
SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak
No:284 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 397 07 00
Faks: +90 232 397 08 00
Çözüm Hattı: 444 6 990
info@trweber
www.trweber