

# weberkol flex extra konfor

**Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkı, çok elastik toz çıkarmayan seramik yapıştırma harcı**

**Teknik Bilgi Föyü**  
Düzenleme: 22.09.2025  
Revizyon No: 007

## ■ Tanımı

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkı, çok elastik toz çıkarmayan seramik yapıştırma harcı.

## ■ Referans standartları

- TS EN 12004-1/C2TES2 sınıfı
- CE
- Bayındırlık Poz No:10.300.2205

## ■ Avantajları

- %100 Tozsuz ortam
- %100 Daha uzun çalışma süresi
- %100 Daha rahat uygulama

## ■ Kullanım alanları

- Seramik, fayans ve benzer kaplama malzemelerinin iç mekanlarda, duvara ve zemine dış mekanlarda zemine, yüzme havuzlarına döşenmesinde kullanılır.

## ■ Uygulama yüzeyleri

- İç mekan duvar ;
- Çimento bazlı sıva, brüt beton, alçı sıva ve alçı panel (**weberprim art**) uygulanmış,
- Betopan, eski seramik kaplama yüzeylerde,
- İç ve dış mekan zemin;
- Çimento bazlı şap, beton döşeme, eski seramik kaplama yüzeylerde,
- Dış mekan duvar;
- Çimento bazlı sıva, brüt beton, eski seramik kaplama ve cam mozaik (**weberprim TG 5** veya **weberprim ADR** uygulanmış)

## ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
- Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler **weberkol flex extra konfor** uygulamasından en az 24 saat önce **weber.rep tamir harçları** ile onarılmalıdır.
- 7 mm.'nin altındaki bölgesel onarımlar **weberkol flex extra konfor** kullanılarak yapılabilir.

## ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak (ısınmış) yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulama esnasında **weberkol flex extra konfor**'un yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmeli, film oluşmuş ise kısım yeniden taraklanmalıdır.

## ■ Uygulama

- **weberkol flex extra konfor** gri için 6,75-8,5 lt beyaz için 6,75-7,75 lt kadar su ile 25 kg.'lık torba tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. **weberkol flex extra konfor** 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karıştırılmalıdır.
- Harç, yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın dış boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.
- Tüketim tablosunda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır. (Çift taraflı yapıştırma):
- Granit seramik, doğal kompoze taş vb. için,
- **iç mekan zemin uygulamalarında** 20x25 cm;
- **iç mekan duvar uygulamalarında** 10x10 cm
- Seramik, fayans vb. için,
- **iç mekan zemin ve duvar uygulamalarında** 40x40 cm' den büyük seramikler.
- **Tüm dış mekan, zemin ve duvar uygulamalarında.**
- İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

## ■ Uygulama aletleri

El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala

## ■ Tüketim

<b>weberkol flex extra konfor</b>	4-6 kg/m <sup>2</sup>
-----------------------------------	-----------------------

*Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısılır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.*

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@tr.weber • Çözüm Hattı 444 6 990

**weber**  
SAINT-GOBAIN

## Teknik bilgiler

Ürün	weberkol flex extra konfor
Ürün Yapısı	Toz
Renk	Beyaz ve gri
Ambalaj	25 kg'lık torbada,(paLETTE 64 adet,1600 kg)
Uygulama Özellikleri	
Kullanılabilme Süresi	Max 4 saat
Çalışılabilme Süresi	Max 30 dk
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre	24 saat(duvarda ve zeminde)
Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre	24 saat (yoğun trafiğe maruz zeminler için 1 hafta)
Uygulama kalınlığı	3-10 mm (tek veya çift taraflı yapıştırma)
Performans	
Yangına tepki sınıfı	A1
Yüksek başlangıç çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1N/mm^2$
Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1N/mm^2$
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1N/mm^2$
Donma-çözünme devriminden sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1N/mm^2$
Uzatılmış açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma (en az 30 dk sonra)	$\geq 0,5N/mm^2$
Şekli oldukça fazla bozulabilir yapıştırıcı:Enine şekil değiştirme	S2 $\geq 5$ mm
Kayma	$\leq 0,5$ mm

- Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamının farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

## Uyarılar ve öneriler

- Bu ürün metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Torbanın üzerinde yazan su oranına dikkat edilmelidir. Ürüne fazla ya da az su ilave etmek ürünün performansını düşürür.

## Depolama

Ambalaj	• 25 kg kraft torba-palette 64 adet=1600 kg
Raf Ömrü	• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

## Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

## YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da tr.weber'den ulaşabilirsiniz.

